



**SERVIND s.r.o.**

Ke Kopanině 488 | 252 67 Tuchoměřice | ČR

**SERVIND SLOVAKIA s.r.o.**

Pivovarská 892/92 | 019 01 Ilava | SR

## VOC Ultra Gloss Clearcoat

### VOC Ultra Gloss čirý lak

#### Popis:

Ultra lesklý čirý lak s excelentním hlubokým leskem.

- excelentní hluboký lesk (mokrý vzhled)
- jednoduchá aplikace a excelentní rozliv
- vysoká odolnost a trvanlivost proti žloutnutí
- leštění je možné ihned po vychladnutí
- sušení 60°C 25-35 min

#### Míchací poměr:

2:1

#### Doba zpracovatelnosti:

60 min při 20 °C

#### Doba skladovatelnosti:

24 měsíců (v originálně uzavřeném balení)


#### Obsah VOC:

<420

#### Předúprava substrátu:

Báze musí být suchá, před aplikací ji nechte odvětrat podle informací v technickém listu.  
Původní laky musí být před aplikací přebroušené a odmaštěné.

Míchací poměr	Název	objemově
čirý lak	VOC Ultra Gloss Clearcoat	2
tužidlo	VOC Ultra Gloss Hardener	1
ředidlo	Thinner T01 Medium	10%

	viskozita	doba zpracovatelnosti
	18-20 sec při 20°C, DIN 4 mm	60 min při 20 °C

**Aplikace**
**Stříkáč pistolí**


**Vrstvy**
**Tryska**
**Stříkáč tlak**

2

*meziodvětrání 5-10 min  
(tl. suché vrstvy 50-60 µm)*

1,3 mm

2 - 2,5 bar

**Odvětrání před sušením**


5-10 min

**Sušení**


Na vzduchu 20 °C

Urychlené 60 °C

12-16 h

30 - 35 min

**Související produkty:**

Obj. č.	Název
C1-1503	VOC Ultra Gloss Clearcoat 5L
C1-6103	VOC Ultra Gloss Hardener 2,5L
4051	Thinner T01 Medium 5L

Tento technický list slouží jen pro informaci! Dle znalostí výrobce tyto údaje odpovídají posledním normám a jsou založeny na letitých zkušenostech při výrobě těchto výrobků. Nicméně nejsou závazná a jsou bez záruky. Prosíme, dodržujte pokyny na odpovídajících bezpečnostních listech výrobků a na jejich etiketách. Výrobce si vyhrazuje právo učinit kdykoliv další dodatky, vypuštění a úpravy informací bez nutnosti přechozí notifikace.