



SERVIND s.r.o.

Ke Kopanině 488 | 252 67 Tuchoměřice | ČR

SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

Pivovarská 892/92 | 019 01 Ilava | SR

## VOC Filler Max


### VOC plnič Max

#### Popis:


Silně plnicí, velmi lehce brousitelný plnič, který může být použit A. jako kompaktní plnič, B. jako silnovrstvý plnič.  
Je použitelný též při drobných opravách (spot-repair) bez nebezpečí propadání a vytváření obrysu.

Barevný odstín:	světle šedá
Míchací poměr:	4 : 1
Doba zpracovatelnosti:	1 h s Filler Hardener Extra Fast 2 h s Filler Hardener Fast
Doba skladovatelnosti:	12 měsíců (v uzavřených originálních nádobách)
Obsah VOC:	<500
Předúprava substrátu:	Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Při použití VOC Filler Max na holý kov nejdříve aplikujte přínavostní primer. Malé ocelové a kovové plochy do velikosti dlaně mohou být lakovány přímo.

#### A. Kompaktní plnič

Míchací poměr	Název	Objemově
Plnič	VOC Filler Max	4
Tužidlo	Filler Hardener Fast / Filler Hardener Extra Fast	1
Ředidlo	VOC Thinner / VOC Thinner Fast	10%
Aplikační viskozita		Doba zpracovatelnosti
	25-30 sec at 20°C, DIN 4 mm	1 h s Filler Hardener Extra Fast 2 h s Filler Hardener Fast

#### B. Silnovrstvý plnič

Míchací poměr	Název	Objemově
Plnič	VOC Filler Max	4
Tužidlo	Filler Hardener Fast / Filler Hardener Extra Fast	1
Ředidlo	VOC Thinner / VOC Thinner Fast	5 %
Aplikační viskozita		Doba zpracovatelnosti
		1h s Filler Hardener Extra Fast 2h s Filler Hardener Fast

**Aplikace**

Vzduchová pistole



Vrstvy

Tryska

Stříkáci tlak

2 - 3

1,5 - 1,8 mm

3 – 5 bar

Airless / Airmix



Vrstvy

Tryska

Stříkáci tlak

1 - 2

0,33 mm

120-150 bar

Síla suché vrstvy


A. Kompaktní plnič

B. Silnovrstvý plnič

50 - 80 µm

do 300 µm

Odvětrání před sušením



10 - 15 min

Sušení

Na vzduchu 20°C

Urychlené 60 °C



3 - 5 h

30 - 40 min

Teplota od 10 °C výše a relativní vlhkosti vzduchu do 75%.

**Související produkty:**

Obj. č.	Název
C1-2302	VOC Filler Max 3,5 l
C1-6105	Filler Hardener Fast 1 l
C1-6106	Filler Hardener Extra Fast 1 l
C1-7501	VOC Thinner 5 l
C1-7502	VOC Thinner Fast 5 l

Tento technický list slouží jen pro informaci! Dle znalostí výrobce tyto údaje odpovídají posledním normám a jsou založeny na letitých zkušenostech při výrobě těchto výrobků. Nicméně nejsou závazná a jsou bez záruky. Prosíme, dodržujte pokyny na odpovídajících bezpečnostních listech výrobků a na jejich etiketách. Výrobce si vyhrazuje právo učinit kdykoliv další dodatky, vypuštění a úpravy informací bez nutnosti přechozí notifikace.