



SERVIND s.r.o.

Ke Kopanině 488 | 252 67 Tuchoměřice | ČR

SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

Pivovarská 892/92 | 019 01 Ilava | SR

## VOC Smart Express Clearcoat

### VOC Smart Express čirý lak


#### Popis:

Čirý lak UHS s vysokým obsahem sušiny, vhodný pro celolaky i dílčí lakování, splňující emisní limity. Vyznačuje velmi krátkou dobou schnutí bez nutnosti odvětrání. Vyniká vysokým finálním leskem, optimální rozlivem a vysokou vertikální stabilitou. Leštitelný ihned po zchladnutí dílu.

Vhodný na vodou ředitelné i rozpouštědlové bázis laky a topcoaty.

Míchací poměr:	2:1
Doba zpracovatelnosti:	45 min
Doba skladovatelnosti:	12 měsíců (v originálně uzavřeném balení)
Obsah VOC:	<420
Předúprava substrátu:	Báze musí být suchá, před aplikací ji nechte odvětrat podle informací v technickém listu. Původní laky musí být před aplikací přebroušené a odmaštěné.

Míchací poměr	Název	objemově
čirý lak	VOC Smart Express Clearcoat	2
tužidlo	VOC Smart Express Hardener	1

	viskozita	doba zpracovatelnosti
	18 - 22 sec při 20°C, DIN 4 mm	45 min


**Aplikace**
**Stříkácí pistolí**

**Vrstvy**
**Tryska**
**Stříkácí tlak**

 1-2  
*bez mezi odvětrání  
 (tl. suché vrstvy 50-70 µm)*

1,2 - 1,3 mm

2,0 - 2,25 bar

**Odvětrání před sušením**


bez odvětrání

**Sušení**


20 °C

Urychlené 40 °C

Urychlené 60 °C

60 min

10 min

5 min

**Související produkty:**

Obj. č.	Název
C1-1506	VOC Smart Express Clearcoat 5L
C1-6203	VOC Smart Express Hardener 2,5L

Tento technický list slouží jen pro informaci! Dle znalostí výrobce tyto údaje odpovídají posledním normám a jsou založeny na letitých zkušenostech při výrobě těchto výrobků. Nicméně nejsou závazná a jsou bez záruky. Prosíme, dodržujte pokyny na odpovídajících bezpečnostních listech výrobků a na jejich etiketách. Výrobce si vyhrazuje právo učinit kdykoliv další dodatky, vypuštění a úpravy informací bez nutnosti přechozí notifikace.