



SERVIND s.r.o.

Ke Kopanině 488 | 252 67 Tuchoměřice | ČR

SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

Pivovarská 892/92 | 019 01 Ilava | SR

VOC Filler 111 Black


VOC plnič 111 Černý

Popis:

VOC Filler 111 Black má velice dobré plnicí vlastnosti díky vysokému obsahu sušiny. Velmi snadno se stříká ve 2-3 vrstvách. Snadno brousitelný. Černý plnič VOC Filler 111 Black lze kombinovat s VOC Filler 111 White a jejich mísením získat odstíny šedé.

Míchací poměr:	4:1
Doba zpracovatelnosti:	90 min při 20 °C
Doba skladovatelnosti:	12 měsíců (v originálně uzavřeném balení)
Obsah VOC:	<540
Předúprava:	Povrch musí být očištěný, suchý a odmaštěný a lehce zdrsňený.

Míchací poměr	Název	objemově
plnič	VOC Filler 111 Black	4
tužidlo	Filler Hardener 111 / Filler Hardener 111 Fast	1
ředidlo	VOC Thinner 111	10-20%

	viskozita	doba zpracovatelnosti
	20 - 30 sec při 20°C, DIN 4 mm	90 min při 20 °C

Aplikace
Stříkáci pistolí

Vrstvy


2-3

Tryska

1,6 - 2,0 mm

Stříkáci tlak

2 - 2,5 bar

Odvětrání


10 min při 20°C

Sušení

Filler Hardener 111

35 - 45 min při 60°C
5 - 8 h při 20°C

Filler Hardener 111 Fast

20 - 30 min při 60°C
3 - 5 h při 20°C

IR Sušení


12 - 15 min

Související produkty:

Obj. č.	Název
C1-2303	CROMATEC VOC Filler 111 White 3.6L
C1-2304	CROMATEC VOC Filler 111 Black 3.6L
C1-6107	CROMATEC Filler Hardener 111 0.9L
C1-6108	CROMATEC Filler Hardener 111 Fast 0.9L
C1-7503	CROMATEC VOC Thinner 111 5L

Tento technický list slouží jen pro informaci! Dle znalostí výrobce tyto údaje odpovídají posledním normám a jsou založeny na letitých zkušenostech při výrobě těchto výrobků. Nicméně nejsou závazná a jsou bez záruky. Prosíme, dodržujte pokyny na odpovídajících bezpečnostních listech výrobků a na jejich etiketách. Výrobce si vyhrazuje právo učinit kdykoliv další dodatky, vypuštění a úpravy informací bez nutnosti přechozí notifikace.